

Cinque Greche

Le lastre a cinque greche in polycarbonato alveolare sono perfette per la realizzazione di lucernari con applicazione singola oppure in continuo, dato che le greche laterali sono state progettate per sovrapporsi lateralmente alla maggior parte dei pannelli coibentati e delle lamiere metalliche esistenti sul mercato. Con un lato protetto UV, sono disponibili nei profili 250/40 e 250/80, negli spessori da 10 a 20 mm, con struttura interna a nido d’ape o a pareti parallele che garantisce al contempo un certo isolamento tecnico e la limitazione della formazione della condensa. Le lastre cinque greche possono essere termosaldate per escludere la possibilità di infiltrazioni di acqua e sporco negli alveoli e sono corredate dagli accessori di fissaggio come il chiudigreca, superiore e inferiore, oltre ai cappellotti di alluminio e le viti di fissaggio per supporti in alluminio.




Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	5 GRECHE				Unità di misura
Spessore	10	12	16	20	mm
Altezza totale	50	52	56	60	mm
Numero pareti	4/[4] nido d’ape				n°
Numero greche	5				n°
Passo greche	250				mm
Larghezza	1000 ± 5				mm
Lunghezza	a richiesta max. 13500				mm
Trasmittanza termica (valore U)	2,57	2,35	2,04	1,83	W/m²K
Trasmissione luce: Neutro trasparente satinato (*) Opalino (prodotto a richiesta) (*)	~ 68 ~ 60	~ 68 ~ 60	~ 67 ~ 57	~ 67 ~ 55	% %
Dilatazione termica	0,065				mm/m K
Temperatura di utilizzo	-40 / +120				°C
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0				

(*) Colori standard - altri colori a richiesta per quantità


Accessori




Tampone superiore ed inferiore sagomati in PE espanso



Rondella con guarnizione



Cappellotto trapezio e curvo con guarnizione



Guarnizione adesiva in PE



Vite corta Ø 6,3x45 mm autoperforante per acciaio



Vite lunga Ø 6,3x100 mm autoperforante per acciaio

Profili Cinque Greche

