

Quattro Greche

Le lastre a quattro greche in polycarbonato alveolare con protezione UV coestrusa su un lato sono adatte per realizzare tettoie e lucernari per edifici industriali in abbinamento con lamiere metalliche e pannelli coibentati, grazie alla sagomatura delle greche laterali che le rendono perfettamente sovrapponibili ai materiali di copertura. Viene prodotta negli spessori da 10 a 16 mm. La struttura interna a nido d'ape garantisce al contempo leggerezza e isolamento termico, oltre all'eccellente trasmissione della luce e alla resistenza agli agenti atmosferici.

Le lastre quattro greche sono idonee sia per lucernari a lastra singola, sia con lastre multiple affiancate e, in base allo spessore, possono essere utilizzate anche per applicazioni curve.



Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	4 GRECHE			Unità di misura
Spessore pannello	10	12	16	mm
Altezza totale	50	52	56	mm
Numero pareti	[4] nido d'ape			n°
Numero greche	4			n°
Passo greche	~ 333			mm
Larghezza modulare	1000 ± 5			mm
Lunghezza	a richiesta max. 13500			mm
Trasmittanza termica (valore U)	2,48	2,20	1,99	W/m²K
Trasmissione luce: Neutro trasparente satinato (*) Opalino (prodotto a richiesta) (*)	~ 71	~ 70	~ 69	%
	~ 55	~ 53	~ 52	%
Dilatazione termica	0,065			mm/m K
Temperatura di utilizzo	-40 / +120			°C
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0			

(*) Colori standard - altri colori a richiesta per quantità

Accessori



Profili Quattro Greche

